

SANAKRYL[®] TOP

» Výrobní číslo 9710

hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a PUR pěny

Vlastnosti:

SANAKRYL TOP je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační hmota připravená z vodné kopolymerní disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Hydroizolační hmota **SANAKRYL TOP** se nanáší v tekutém stavu a po zaschnutí vytváří trvale pružnou bežešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy.

SANAKRYL TOP spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V tomto systému je **SANAKRYL TOP** určen jako základní kotvici i jako finální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů.

SANAKRYL TOP je možné použít i v požárně nebezpečném prostoru na střechách ve sklonu do 15°.

Další použití:

SANAKRYL TOP lze použít i k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Jako ochranný nátěr střešní izolační PUR pěny má **SANAKRYL TOP** klasifikaci reakce na oheň E. Současně s nátěrem střešní krytiny lze **SANAKRYL TOP** použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikoročním nátěrem. Není určen k údržbě a opravě fóliových krytin.

Technické údaje:

Sušina	min. 65 hm. %
Spec. hmotnost	1,4 g/cm ³
pH	8,0–10,0
Viskozita Brookfield (A/5/10)	13–21 Pas (23°C)
Vodotěsnost	0,0 l/m ² /hod.
Nasákavost	max. 5 %
Mez pevnosti v tahu	1,5 MPa
Tažnost	150 %
Přidrženost k podkladu	min. 0,5 MPa

Spotřeba:

- 0,5–1,0 kg/m² – ochranný nátěr (1 vrstva)
- 2,5–3,0 kg/m² – hydroizolační systém s tkaninou (3 vrstvy)

Odstín:

světle šedý, červenohnědý

Balení:

25 kg plastové obaly, 100 kg vratné sudy s PE vložkou

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

Druhy podkladů:

asfaltové pásy, lepenky, ocelový plech natřený antikoročním nátěrem nebo pozinkovaný plech, hliník, PUR pěna

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěný od mechanických nečistot a odmaštěný (vysokotlaké mycí zařízení, roztok koncentráту **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné penetrovat **FORTE penetralem**.

Zpracování:

SANAKRYL TOP se nanáší na připravený podklad asfaltéřským kartáčem nebo válečkem (poslední vrstva pouze válečkem) ve dvou až třech vrstvách podle druhu úpravy, s technologickou přestávkou 12 hodin při 20 °C. **SANAKRYL TOP** je určen pro střechy s minimálním spádem 1° a s dlouhodobým zatížením vodou – nejdéle však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V místech dlouhodobě zatížených vodou je nutné použít hydroizolační systém s výztužnou tkaninou.

Aplikace na asfaltové pásy

Doporučujeme řádné vyspravení větších prasklin (tmelem připraveným ze **SANAKRYLU TOP** přimísením křemičitého písku s max. zrnitostí 0,5 mm) a boulí (vyříznutí a přelepení). **SANAKRYL TOP** je určen jako základní i jako vrchní vrstva. Základní vrstvu nanášíme na řádně připravený podklad.

Hydroizolační systém:

Aby hydroizolační souvrství splňovalo nároky na něj kladené, je nutné použít výztužnou tkaninu. Tkanina se pokládá do čerstvé 1. vrstvy **SANAKRYLU TOP**. Celkem se nanáší 2–3 vrstvy tak, aby byla tkanina v celé ploše pokryta **SANAKRYLEM TOP**. U poslední vrstvy je minimální nános 1 kg/m². Minimální celková spotřeba **SANAKRYLU TOP** je 2,5 kg/m².

Ochranný nátěr:

SANAKRYL TOP je možné aplikovat jako ochranný nátěr při spotřebě 0,5–1 kg/m². Jedná se však pouze o ochranný nátěr, který nemá vlastnosti hydroizolačních systémů.

Ochranný nátěr střešní PUR pěny:

SANAKRYL TOP je určen i k ochranným nátěrům tepelných izolací střech z PUR pěny. Aplikaci lze provádět do 7 dnů od nástřiku PUR pěny stříkáním, asfalt. kartáčem, smetákem nebo štětcem. Pro nanášení stříkáním je možné přiředit hmotu do max. 10 % vodou. Na připravený podklad se nanáší **SANAKRYL TOP** v jedné vrstvě.

Spotřeba: 1,0 kg/m²

Ochranný nátěr plechových střešních prvků:

SANAKRYL TOP vytváří celistvou pružnou bežešvou fólii s vysokou přilnavostí a dobře spolupracující s podkladem. Zabraňuje

SANAKRYL® TOP

průniku vlhkosti ve spojích a v různých detailech, spolehlivě chrání před nepříznivými vlivy způsobujícími degradaci plechových prvků. **SANAKRYL TOP** lze aplikovat i na staré nátěry zbavené nesoudržných a odlupujících se částí. Aplikace se provádí v jedné vrstvě. Zkorodovaná místa je třeba předem ošetřit antikorozi základní barvou **ETERNAL antikor akrylátový** nebo barvou **ETERNAL na kovy**.

Na připravený suchý, odmaštěný, prachu zbavený podklad se pak **SANAKRYL TOP** nanáší štětcem nebo válečkem.

Spotřeba: 0,5 - 1,0 kg/m²

Obecné informace:

SANAKRYL TOP je možné aplikovat při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném Aplikačním předpisu Střechy. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňující vyškolenou firmu k pokládce uvedené hmoty.

Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL TOP neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.