


Informace o produktu: Top Olej High Solid

Olejovo voskový nátěr speciálně vytvořený pro použití na dřevěný nábytek a kuchyňské pracovní desky. Osmo Top Olej činí dřevěný povrch odolný vůči běžným domácím chemikáliím a skvrnám, je rovněž voděodolný a odolný proti opotřebení.



Popis výrobku:

Bezbarvá nebo transparentní nátěrová hmota kombinující přírodní oleje a vosky pro úpravu dřevěného nábytku a dřevěných kuchyňských desek. Osmo Top Olej je nátěrovou hmotou na dřevo na bázi přírodních olejů a vosků, mikroporézní povrch nepraská, neodlupuje se a netvoří šupinky. Je odolný vůči vínu, pivu, nápojům typu Cola, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v souladu s požadavky normy DIN 68861-1A - zamezuje vzniku stop po vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3). Osmo Top Olej je bezpečný ve styku s potravinami dle EN 1186 část 5/14.

Doporučené použití:

Osmo Top Olej je vhodný pro ochranu dřevěných nábytkových ploch a pracovních desek z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve vnitřních prostorách. Je vhodný též pro korek a OSB desky.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej) a vosků, parafínů, pigmentů, bezolovnatých sikativ (sušidel) a přídavných látek zajišťujících vodoodpudivost.

Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek nepodléhá požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

Technické údaje:

Specifická hmotnost (hustota):	0,92-0,97 g/cm ³
Viskozita:	50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotropní
Zápach:	slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	> 60°C podle DIN EN ISO 2719

Skladovatelnost: 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech v suchu. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Informace o produktu: Top Olej High Solid

Olejovo voskový nátěr speciálně vytvořený pro použití na dřevěný nábytek a kuchyňské pracovní desky. Osmo Top Olej činí dřevěný povrch odolný vůči běžným domácím chemikáliím a skvrnám, je rovněž voděodolný a odolný proti opotřebení.

Příprava povrchu:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 18% vlhkost dřeva). Osmo Top Olej je připravený přímo k použití, prosím neředte. Před použitím dobře promíchejte.

Důkladně očistěte staré mikroporézní nátěry. Staré laky a barvy je nutno úplně odstranit. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření). Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplňte (Osmo Pastou na dřevo).

Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem a konečné zbroušení nábytku a pracovních desek proveďte brusným papírem s hrubostí P150 – 240 (závisí na druhu dřeva, na pracovní desky však použijte max. hrubost P150).

Před aplikací oleje odstraňte prach z broušení povrchu smetáčkem nebo vysavačem.

Výsledný nátěr dřeva závisí na několika faktorech, mimo jiné na stavu dřeva. Z toho důvodu je vždy třeba provést zkušební nátěr, a to zejména u neznámých dřevěných povrchů.

Zpracování/aplikace:

První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete, použijte Osmo váleček z mikrovlákna, Osmo štětec nebo pomocí nanášecího rouna z Osmo Nanášecího setu pro olejové barvy. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin.

Druhý nátěr proveďte tence válečkem z mikrovlákna nebo pomocí nanášecího rouna, popř. nanášejte textilii neuvolňující vlákna. Nechte schnout za dobrého větrání cca 8 – 10 hodin.

Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr pomocí nanášecího rouna, popř. pomocí textilie neuvolňující vlákna, na očištěný a suchý povrch.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromatických sloučenin).

Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti). Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 24 m². Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění:

Osmo Top Olej 3028 bezbarvý hedvábně polomatný a **Osmo Top Olej 3058** bezbarvý matný zesilují přírodní odstín dřeva (tzv. trvale mokrá efekt). **Osmo Top olej 3068** Natural potlačuje tento efekt a chrání dřevo téměř neviditelně. Chrání přírodní odstín dřeva. Na tmavých a červených typech dřevin je nátěr **Top Olej 3068** Natural viditelný a tvoří lehce bílý křídový odstín povrchu.

Bezbarvý **Osmo Top Olej 3061** akát je lehce tónovaný nátěr, který propůjčuje dřevu elegantní vzhled.

Nanesení příliš vydatné vrstvy nátěru nebo nedostatečné větrání vede k prodloužení doby schnutí. Pro vnitřní plochy skříní a zásuvek naneste max. jeden nátěr v tenké vrstvě vhodnou textilii. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Informace o produktu: Top Olej High Solid

Olejovo voskový nátěr speciálně vytvořený pro použití na dřevěný nábytek a kuchyňské pracovní desky. Osmo Top Olej činí dřevěný povrch odolný vůči běžným domácím chemikáliím a skvrnám, je rovněž voděodolný a odolný proti opotřebení.

Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, naneste po důkladném uschnutí ošetřené plochy Osmo Voskovou údržbu a čisticí prostředek v tenké vrstvě (k dispozici i ve formě aerosolu) č. 3029 a po zaschnutí vyleštěte.

Povrchy ošetřené Osmo Top Olejem se snadno udržují. K čištění za vlhka přidejte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix č. 8016 a plochu setřít hadrem (ne na mokro!). K oživení a intenzivnímu čištění v případě potřeby použít Osmo Voskovou údržbu a čisticí prostředek č. 3029.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pozor! Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102, třída B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování odpadu:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 11 *Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky* a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

č. 3028 bezbarvý, hedvábný polomat

č. 3058 bezbarvý, matný

č. 3061 akát, matný

č. 3068 natural, matný

č. 3037 bílá, hedvábný polomatný

č. 3038 terra, hedvábný polomatný

č. 3039 grafit, hedvábný polomatný

Velikosti balení: 0,5 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nepředstavují ale žádné záruky.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

Verze 05/19