

AKROTMEL S

akrylátové disperzní tmely

AKROTMEL S jsou jednosložkové disperzní nestékové akrylátové pasty s dobrou přilnavostí na většinu stavebních materiálů. Po vytlačení z obalu vznikne odpařením vody plastoelastický těsnící tmel o nízkém modulu. Odpařování vody probíhá od povrchu do hmoty a je závislé na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

- použití v interiéru i exteriéru především pro těsnění a tmelení savých podkladů
- pružný, povětrnostně a vodě odolný spoj
- po úplném vyschnutí jsou přetřítelné vodouředitelnými a rozpouštědlovými nátěrovými hmotami (kromě nitrocelulóзовých a epoxidových)
- barevně stálý, bezrozpuštědlový systém
- po vyzrání se tmel lehce propadá, vytváří žlábk
- není vhodný do míst s trvalým působením vody

Akrylátové tmely AKROTMEL S mají výbornou přilnavost k porézním nasávkavým materiálům jako je vyzrálé zdivo, omítky, beton, plynosilikát, sádrokarton, azbestocement, dřevo, dřevotřísk. V případě, že jedna z tmelených ploch bude savá, lze dále použít na lakované dřevo, hliník, pozink, ocel, polystyren, sklo a jim podobné nesavé materiály (hladkou nesavou plochu doporučujeme odmastit **Lukopren Odmašťovačem**).

K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu k porézním silikátovým materiálům je třeba stykové plochy opatřit penetračním nátěrem vnějšího syntetického laku pro venkovní použití nebo roztokem připraveným z 1 dílu Akrotmelu a 3 dílů vody nebo naředěnou akrylátovou disperzí (Sokrat 2802, **Lukofas Zpevňovač**).

Nevhodnými podklady jsou polyethylen, polypropylen, bitumen, teflon.

Doporučená teplota při zpracování je +5 °C až +30 °C (povrchová teplota podkladu i tmelu v obalech).

Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty. Doporučujeme předem odzkoušet přilnavost tmelu na konkrétním podkladu.

Základní parametry akrylátových tmelů Akrotmel S

AKROTMEL	S1	S1 - transparent	S2	S4 - štuk
Barevné odstíny	bílý, šedý, hnědý, borovice, buk, dub	bílý, po vyschnutí zprůhlední	bílý, šedý	bílý
Hustota (g/cm³)	1,5	1,05	1,6	1,8
Penetrace kuzelem (PJ)	250	230	230	240
Stékovost ve žlábk (20x10x150 mm)	0	0	0	0
Zpracovatelnost (°C)	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30
Zasychání povrchové vrstvy (min)	15	30	10	15
Parametry suchého filmu:				
Pevnost v tahu (MPa)	0,3	0,5	0,85	0,55
Tažnost (%)	360	1100	250	110
Tvrдость (°ShA)	11	6	35	36
Teplotná odolnost (°C)	-25 až +80	-25 až +80	-25 až +80	-25 až +80

Akrotmel S1

Plněný typ AKROTMEL S1 se používá k těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru a exteriéru.

- tmelení vnějších dynamicky namáhaných spár mezi porézními silikátovými materiály s pohyby do ±12,5%, spár panelů do rozponu 4,8 m (nutno použít penetrační nátěr a postupovat dle zásad pro tmelení dynamicky namáhaných spár - viz str. 3)
- tmelení vnitřních spár mezi silikátovými materiály, dřevem a dřevotřískou, vyplňování trhlin v rozích a stropech budov, těsnění trhlin v omítkách
- napojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a stykovou plochou prvku, dotěšňování průchodů různých vedení ve zdivu, opravy stávajících těsnění překrytím, opravy a renovace spár
- dotěšňování styčných ploch karosérií, utěšňování švů a přírub vzduchotechnických kanálů a instalačních průchodů v autokarosářství a autoopravárenství
- lepení obkládaček na umakart, lepení plechů na porézní podklady (parapety), lepení cihlových pásků na různé podklady, např. dřevotřískové desky OSB

Akrotmel S1 -transparent

Transparentní typ **AKROT MEL S1** slouží k bodovému i plošnému lepení řady materiálů za vzniku trvale pružného spoje.

- lepení obkládaček na umakart
- bodové lepení polystyrenových a dřevěných obkladů na stěny a stropy
- plošné lepení korku, PVC podlahovin a koberců

Akrotmel S2

AKROT MEL S2 je profesionální typ akrylátového disperzního tmelu, u kterého byly uplatněny nejnovější poznatky v oblasti surovin a formulací tmelu. Ve srovnání se stávajícím tmelem **AKROT MEL S1** má některé přednosti jako je větší bělost a snížená špinivost, lepší přetíratelnost nátěrovými hmotami, výborná zpracovatelnost, lepší homogenita tmelu po zaschnutí.

Je vhodný k těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru a exteriéru.

- těsnění dilatačních spár v interiéru i exteriéru mezi porézními silikátovými materiály s pohyby do $\pm 12,5\%$ a spár panelů do rozponu 4,8 m (nutno použít penetrační nátěr a postupovat dle zásad pro tmelení dynamicky namáhaných spár na str. 3)
- vyplňování spár mezi rámy a otvory oken a dveří
- vyplňování spár a trhlin v rozích a stropch budov, těsnění trhlin omítkách
- tmelení a lepení sádrokartonového programu ve spojení se zdivem, dřevem apod.
- tmelení a těsnění spár mezi různými materiály, jako silikáty, dřevem, dřevotřískou apod.
- lepení cihlových pásků na různé podklady, např. dřevotřískové desky OSB

Akrotmel S4 - štuk


AKROT MEL S4 - štuk se používá k těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru i exteriéru, zvláště vhodný je pro materiály opatřené povrchovou štukovou vrstvou. Není určen pro tmelení dynamicky namáhaných dilatačních spár.

- tmelení vnitřních i venkovních spár mezi silikátovými materiály, dřevem a dřevotřískou, opravy trhlin a prasklin ve štukových omítkách, na podlažní sokly v interiéru
- napojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a stykovou plochou prvku s požadavkem štukového efektu
- tmelení sádrokartonového programu ve spojení se zdivem, tmelení spár mezi pohledovými kazetami

Stavební aplikace akrylátových tmelů Akrotmel S



Úprava spáry

Pro správné vytmelení spáry je důležitý optimální poměr šířky a hloubky spáry.



šířka spáry (mm)	hloubka spáry (mm)
3 - 4	4 - 5
6	6
8	6
10	6 - 8
15	8
20	10

Hluboké spáry je nutno vyplnit vhodnou pěnovou výplní. Pokud hloubka spáry nedovoluje použít pěnovou výplň, je nutno dno spáry separovat polyetylenovou páskou.



Spotřeba tmelu

Odhad dle známé šířky a hloubky spáry – udává metry zatmelené spáry na jednu kartuši (310 ml):

		šířka (mm)											
		3	4	6	8	9	10	12	15	20	25	30	40
hloubka (mm)	3	30	25	15	11,5	10	9	7,5	6	5	4	3	2,5
	4	25	18	13	10	8	7	6	5	3,5	3	2,5	1,9
	5	20	15	10	7	6,5	6	5	4	3	2,5	2	1,5
	6	17	13	8	6	5	5	4	3	2,5	2	1,5	1,2
	8	13	10	6	5	4,5	4	3	2,5	2	1,5	1	0,9
	10	10	8	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1	1	0,7

Zásady pro tmelení dynamicky namáhaných spár

Tyto zásady jsou určeny pro zpracovatele akrylátových disperzních tmelů při tmelení dynamicky namáhaných spár, aby vlivem chybné aplikace tmelů nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Zásady vycházejí z "Technologických pokynů pro aplikaci akrylátového disperzního tmelu Akrotmel S1", vypracovaného CSI Zlín (dříve VÚPS) a rovněž ze zkušeností z řady aplikací při tmelení dynamicky namáhaných spár, zejména panelových objektů. Akrylátové disperzní tmely jsou vzhledem k obsahu vody citlivější než ostatní typy pružných tmelů. Aby jejich vlastnosti byly plně využity, je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedené zásady při jejich zpracování.

Pracovní teplota

Teplota při zpracování tmelu se musí pohybovat v rozmezí +5 °C až +30 °C. To platí i pro povrchovou teplotu tmeleného objektu.

Rozměry spár

Dilatační spáry nesmí mít pro tento typ tmelu vyšší pohyb než $\pm 12,5 \%$, což je vhodné například pro panely do max. rozponu 4,8 m. Maximální hloubka tmelu ve spáře je cca třetina její šířky. Šířka spár by se měla pohybovat v rozmezí 20 - 40 mm.

Oprava stykových ploch

Před vlastním tmelením spár je třeba provést zejména u starších objektů opravu stykových panelů (olámané rohy a hrany). Obnažená a rzi napadená ocelová výztuž se musí nejprve očistit, nejlépe mechanicky ocelovým kartáčem a potom natřít vhodným antikoročním nátěrem. Oprava hran a rohů se provádí na podklad zbavený prachu, mastnot a nečistot nánosem speciální malty. Malty lze připravit smícháním: 1 hmot. dílu portlandského cementu, 3 hmot. dílu písku (zrnitost do 1 mm), 0,15 hmot. dílu disperze Sokrat 2802 A (případně 2804) a přídatku vody. Směs se důkladně promíchá. Malta musí být plastická a nestěkávat. Lze použít i na trhu dostupné maltoviny v prášku, které se připraví prostým smísením s vodou.

Příprava spáry

Optimální hloubka spáry pro tmelení je cca jedna třetina její šířky. Pro snížení hloubky se do spáry vtláčí profil kruhového průřezu (s průměrem vyšším než je šířka spáry) s nenasákovým povrchem, na který se tmel nepřilepí. V současné době jsou funkčně i cenově nejvhodnější profily vyrobené z pěnového polyetylenu s uzavřenými póry, které jsou dodávány v řadě průměrů. Dále lze hloubku spáry snížit vypěněním PU pěnou a následně jejím seříznutím. Povrch seříznuté pěny je nutno ošetřit antiadhezním přípravkem tak, aby bylo zabráněno přilepení tmelu k jejímu povrchu (pásek PE folie, Lukofob Primer B 733 nebo jiný silikonový nátěr). V případě, že není třeba upravovat hloubku spáry a její betonové nebo jiné dno má adhezi ke tmelu, opět je nutno tomuto zabránit např. vložením PE folie.

Penetrace stykových ploch

K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu ke stykovým plochám (stěnám) spáry se tyto opatří penetračním nátěrem. U nových staveb lze použít roztok připravený z 1 dílu **AKROTMELU S** a 3 dílů vody (směs musí být stále dobře rozmíchána) nebo akrylátovou disperzi (přípravek **Lukofas Zpevňovač** nebo Sokrat 2802 ředěný vodou). Pomocí štětce se stykové plochy napustí tak, aby se na povrchu vytvořil viditelný film. Po zprůhlednění původně mléčného nátěru je možno provádět vlastní tmelení. Při přetmelování starých spár, ze kterých byl odstraněn nefunkční tmel, je třeba dbát na jeho dokonalé odstranění ze stykových ploch. Vzhledem k tomu, že tyto plochy obsahují zbytky původních spojovacích prostředků, je nutno použít namísto zředěného tmelu lak syntetický venkovní S 1002 nebo podobný alkydový lak. Tím je dosaženo co nejvyšší dlouhodobé adheze. Vlastní nanášení tmelu do spár je možno provádět po zaschnutí laku do nelepivého stavu (zpravidla 1-2 hod).

Nanášení tmelu

Tmely **AKROTMEL S1** a **S2** se do spáry nanášejí pomocí mechanických nebo pneumatických pistolí z kartuší nebo hadic, případně špachtlemi z kbelíků. Tmelení je třeba provádět tak, aby hmota tmelu vyplnila celý objem spáry bez vzduchových bublinek včetně hran. Konečná úprava spáry se doporučuje provádět pomocí tvarovaných stěrek z plastu nebo tvrdého dřeva o různých šířkách. Těmi se musí tmel co nejvíce vtláčit do spáry, aby došlo k jeho dobrému kontaktu se stykovými plochami. Závěrečné dohlazení lze provést štetcem namočeným ve vodě.

K dosažení lepšího estetického dojmu je možno přední hrany spáry chránit lepicí páskou, která zabráni potřísnění tmelem. Pásky je třeba okamžitě po uhlazení povrchu spáry odstranit. Před vyschnutím lze tmel čistit vodou, potom pouze mechanicky.

Nanesený tmel je třeba několik hodin chránit před přímým deštěm. Minimálně 7 dnů po nanášení nesmí být tmel vystaven teplotám pod 0 °C. Konečných plastických vlastností tmel v celé hmotě dosáhne po 1 měsíci. **AKROTMEL S2**, který má rychlejší průběh vysychání, je třeba po nanášení chránit před velkým osluněním. To by mohlo způsobit příliš rychlé odpařování vody ve slabších vrstvách naneseného tmelu a zanechat drobné trhlinky.

Přetírání tmelu

Po úplném vyschnutí je možné tmel přetírat voduředitelnými a rozpouštědlovými nátěrovými hmotami (kromě nitrocelulózoových a epoxidových). V případě, že dochází k dilatačnímu pohybu tmelu ve spáře, může dojít k popraskání povrchové vrstvy nátěrové hmoty, protože ta není schopna stejně pružně kopírovat dilatační pohyby jako pružný akrylátový tmel.

Označení CE

Označení CE, kterým jsou výrobky označeny, představuje prohlášení výrobce, že výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům Společenství, výrobek byl před uvedením na trh vyhodnocen a splňuje legislativní požadavky, a byl proveden náležitý postup posouzení shody.

Následující informace jsou vyňaté z Prohlášení o vlastnostech k výrobkům Akrotmel S1, S2 a S4-štuk.

Informace doprovázející označení CE k výrobku Akrotmel S4:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II IČ: 46357360 14 CPR 7.1	
EN 15651-1:2013 Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, neprůhledný Nekonstrukční tmely pro spoje pouze na vnitřní straně fasádních prvků - Typ: F INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: beton s penetrací	
Reakce na oheň	třída F
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 5 mm
- ztráta objemu	≤ 45 %
Trvanlivost	vyhovuje

Informace doprovázející označení CE k výrobku Akrotmel S2:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II IČ: 46357360 14 CPR 6.1	
EN 15651-1:2013 Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, neprůhledný Nekonstrukční tmel pro vnější obvodové zdi, okna a dveřní spoje (fasádní prvky) - Typ: F 12,5 EXT - INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: dřevo, beton s penetrací	
Reakce na oheň	třída F
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 25 %
- tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	NF - vyhovuje
Trvanlivost	vyhovuje

Informace doprovázející označení CE k výrobku Akrotmel S1:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II IČ: 46357360 13 CPR 5.1	
EN 15651-1:2013 Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, neprůhledný Nekonstrukční tmel pro vnější obvodové zdi, okna a dveřní spoje (fasádní prvky) - Typ: F 12,5 EXT - INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: dřevo, beton s penetrací	
Reakce na oheň	třída F
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 3 mm
- ztráta objemu	≤ 25 %
- tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	NF - vyhovuje
Trvanlivost	vyhovuje

Ochrana zdraví

Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody. Při styku s kůží otřete tmel textilem a umyjte vodou a mýdlem. Při práci s akrylátovými tmely **Akrotmel S** se řiďte pokyny uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketě. Po vyschnutí je tmel zdravotně nezávadný.

Likvidace zbytků a obalů

Tmel se po vyschnutí likviduje jako komunální odpad, prázdné obaly recyklujte nebo likvidujte jako komunální odpad.

Balení

Kartuše 310 ml, PE hadice 600 ml, kbelíky od 3,5 do 15 kg. Podrobnosti viz. firemní ceník. Možnost výroby tmelu i v jiných barevných odstínech dle přání zákazníka (min. odběr 200 kartuší).

Skladovatelnost

Kartuše 24 měsíců od data balení při teplotách +5 až +30 °C. PE hadice a kbelíky: 12 měsíců od data balení při teplotách +5 až 30 °C. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM!**

Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyčerpávající. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně technických služeb Lučebních závodů a. s. Kolín, tel.: 321 741 351-2, e-mail: ots@lucebni.cz.