

fortekryl[®]

venkovní lak

» Výrobní číslo 1601

lak pro venkovní nátěry dřeva odolné UV záření a povětrnosti

Vlastnosti:

FORTEKRYL venkovní lak je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi modifikované alkydové pryskyřice, speciálních plniv a aditiv. Obsahuje vysoce účinný UV filtr pro dlouhodobou ochranu dřeva. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností. Nátěry mají velmi dobrou přilnavost, jsou světlostálé a velmi dobře odolávají UV záření a povětrnostním vlivům.

Oblast použití:

FORTEKRYL venkovní lak je určen pro venkovní transparentní tenkovrstvé nátěry všech druhů dřeva chránící dřevo před účinky UV záření a povětrnosti. Je vhodný i pro vnitřní nátěry dřeva. Není vhodný k povrchové úpravě podlah.

Technické údaje:

Sušina min.	40 hm. %
Spec. hmotnost	cca 1,1 g/cm ³
pH	8,0–9,0
Viskozita (Brookfield A/5/10)	2,0–3,0 Pas
Přilnavost (mřížka)	0 (výborná)
Zasychání st. 1	90 min. (23 °C)
st. 5	do 48 hod.
Tvrdość na skle: 1 den	10 %
10 dnů	25 %

Obsah těžkých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	12 g/l 0,011 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,13 kg/m² (1 vrstva)

Balení:

plechovky 0,6 kg, plastové obaly 1,8 kg, 4 kg

Skladování:

V originálních době uzavřených obalech při teplotě od 5-30 °C. **Nesmí zmraznout!**

Zpracování:

FORTEKRYL venkovní lak se nanáší štětcem, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad zbavený mastných a voskových skvrn. Dřevěné podklady je vhodné před nanesení první vrstvy laku napustit prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo**. Po 4 - 6 hodinách povrch lehce přebrousit brusným papírem č. 240–280 a poté aplikovat první vrstvu **FORTEKRYL venkovní lak**. **FORTEKRYL venkovní lak** se nanáší po důkladném promíchání ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 6–8 hodin (20–25 °C). Zaschlý první nátěr je vhod-

né přebrousit brusným papírem č. 240–280. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. Natřená okna a dveře je možné zavírat až po úplném zaschnutí nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

FORTEKRYL venkovní lak je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje směs (ES: 400-830-7) a reakční směs (ES: 915-687-0). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal spaláním ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložení na skládkách nebezpečného odpadu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.